

SL 319

Artigo

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

De acordo com: DIN EN 14465:2006

Comprimento do rolo: $\cong$ 40 m
Largura utilizável: 142 cm (+/- 2 cm)
Peso: 430 g/m² (+/- 5%)
Composição: 100% Polyester

Teste	Método de teste	Unidade	Resultado	
			Urdidura Base	Trama Fio
Resistência à abrasão	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Rotações	80 000	
Resistência ao pilling	EN ISO 12945-2 (2 000 T/revs.)	Grau	4-5	
Resistência ao deslizamento da costura	EN ISO 13936-2	mm	1,5	1,0
Resistência à tração	EN ISO 13934-1	N (%)	1788 (41,6)	1275 (21,8)
Resistência ao rasgo	EN ISO 13937-3	N	96,1	78
Resistência à fricção	EN ISO 105-X12	Grau	seco	molhado
			5	4-5
Resistência à luz	EN ISO 105-B02	Grau	>5	

Corantes Azoicos: Não detetável
Proteção contra fogo: Mediante pedido (BS 5852)
Informação adicional: Este produto está em conformidade com a Diretiva da UE 2002/61/CE e com o Regulamento de Produtos Químicos da UE (CE) nº 1907/2006 (REACH).
Por razões tecnológicas no processo de produção, pequenas diferenças de cor entre diferentes lotes podem não ser evitadas.

Testes realizados por: CTL GmbH Laboratório Químico-Tecnológico
Krackser Straße 12 | 33659 Bielefeld | Alemanha

Os testes foram realizados com diferentes amostras, portanto os resultados devem ser interpretados como valores médios indicativos.

Rua Rainha Santa
Teresa, 325, 4580-
652 Vilela, Paredes

telf: +351 255 871 992
tlm: +351 919 560 358

e-mail:
geral@valdouro.pt
www.valdouro.pt