

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Composición / Composition:** 90% PES / 10% COT

**Ancho / Width / Largeur:** 140 cms / 54 in

**Peso / Poids:** 450 gr/m<sup>2</sup> - 630 gr/ ml

|                                                                                   |                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Deslizamiento de las costuras/ Tear Slippage / Résistance des coutures</b>     | 3.6 mm             | ISO 13936-2:2004                    |
| <b>Urdimbre / Warp / Châine:</b>                                                  | 3.4 mm             | ISO 13936-2:2004                    |
| <b>Trama / Weft / Trame:</b>                                                      |                    |                                     |
| <b>Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:</b> | >100.000           | ISO 12947-2:2016                    |
| <b>Ciclos / Cycles / Cycles:</b>                                                  |                    |                                     |
| <b>Prueba del Cigarrillo / Cigarette Test / Test de la Cigarette</b>              | Aprobada<br>Passed | ISO 1021 -1:2006-<br>BS 5852 part 1 |
| <b>Solidez de los colores a la luz</b>                                            | 5                  | ISO 105-B02 :2014                   |
| <b>Colour fastness to light / Résistance à la lumière</b>                         |                    |                                     |
| <b>Solidez a la limpieza en seco</b>                                              | 5                  | ISO 105 -D01:2010                   |
| <b>Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec</b>                           |                    |                                     |
| <b>Solidez de los colores al lavado</b>                                           | 5                  | ISO 105-X12:2016                    |
| <b>Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage</b>                  |                    |                                     |
| <b>Resistencia al pilling:</b>                                                    | 5                  | ISO12945-1:2000                     |
| <b>Pilling resistance / Résistance au pilling</b>                                 |                    |                                     |

## INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



**Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.**  
Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents. Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



**Puede lavarse en seco.**  
I can be dry cleaned.  
Il peut être nettoyé à sec.



**Evitar secar al sol.**  
Avoid drying in the sun. Éviter sécher au soleil.



**No escurrir, retorcer o centrifugar.**  
Do not wring, no centrifugate.  
Ne pas essorer, tordre ou essorage.



**No secar en secadora.**  
Do not tumble dry.  
Ne pas sécher en machine.



**Planchar por la cara posterior, máx., 110°.**  
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.  
Repasser par la facede derriè e, 110° au maximum.



**No usar lejía.**  
Do not use bleach.  
Ne pas utiliser eau de Javel

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco: Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.