

Dibujo: VELVET LIN			Acabado: TINTADO ANTIMANCHAS BACKING		
Composición 65%PES/35%RECYCLED CO			Peso ISO-DIS 30801 Ancho ISO 3932-76 360,00 gr/m ² 504,00 gr/m 140,00 cm.		
UNE 40075-80 ISO 12945-2 Densidad Urdimbre: Trama: Pilling Test: Grado 71,00 37,00 4/5			ISO 12947/1-4 Martindale Resistencia a la abrasión - Fin Ensayo: 60.000		
EN ISO 13934-01 Resistencia a la tracción Urdimbre: 650,00 N Trama: 697,00 N			EN ISO 13936-2 Resistencia a la costura Urdimbre: 3,00 mm Trama: 3,00 mm		
ISO-TC 38/SC8/WG2 Alargamiento a la rotura Urdimbre: 64,00% Trama: 54,00%			ISO 13937/3 Resistencia al rasgado Urdimbre: 40,00 N Trama: 35,00 N		
ISO 105-X12 Solidez al frote seco Descarga: 4 Degradacion: 4/5			ISO 105-X12 Solidez al frote humedo Descarga: 3/4 Degradacion: 4/5		
ISO-105-C01:1989 Solidez al lavado Descarga: 4 Degradacion: 4/5			ISO-675-1979 Encogimiento al lavado a 40 °C Urdimbre: 1,00% Trama: 1,00 %		
ISO-105-X05:1987 Solidez al percloroetileno Descarga: 4 Degradacion: 4/5			ISO-675-1979 Encogimiento al lavado en seco Urdimbre: 0,00% Trama: 0,00%		
Datos orientativos sin valor contractual.			UNE-EN ISO 105-B02 Solidez a la luz Degradacion: 4		

Uso recomendado:

- Tapiceria
- Cortina
- Cojín

Símbolos de mantenimiento:



Observaciones

DATOS ORIENTATIVOS SIN VALOR CONTRACTUAL
BRITISH STANDARD - CIGARETTE TEST (BS 5852)
PLANCHAR POR EL REVÉS