

Dibujo: SAIMA			Acabado: TINTADO ANTIMANCHAS		
Composición 100% PES			ISO 1833-1977 Peso ISO-DIS 30801 Ancho ISO 3932-76		
UNE 40075-80 ISO 12945-2			ISO 12947/1-4 Martindale Resistencia a la abrasión - Fin Ensayo: 50.000		
EN ISO 13934-01 Resistencia a la tracción Urdimbre: 14,00 Trama: 6,00 Pilling Test: Grado 4			EN ISO 13936-2 Resistencia a la costura Urdimbre: 2,00 mm Trama: 2,00 mm		
ISO-TC 38/SC8/WG2 Alargamiento a la rotura Urdimbre: 47,00% Trama: 35,00%			ISO 13937/3 Resistencia al rasgado Urdimbre: 12,00 N Trama: 8,00 N		
ISO 105-X12 Solidez al frote seco Descarga: 4/5 Degradacion: 4/5			ISO 105-X12 Solidez al frote humedo Descarga: 4/5 Degradacion: 4/5		
ISO-105-C01:1989 Solidez al lavado Descarga: 4/5 Degradacion: 4/5			ISO-675-1979 Encogimiento al lavado a 40 °C Urdimbre: 1,00% Trama: 1,00 %		
ISO-105-X05:1987 Solidez al percloroetileno Descarga: 4/5 Degradacion: 4/5			ISO-675-1979 Encogimiento al lavado en seco Urdimbre: 1,00% Trama: 1,00%		
Datos orientativos sin valor contractual.			UNE-EN ISO 105-B02 Solidez a la luz Degradacion: 4		

Uso recomendado:

- Tapicería
- Cortina
- Cojín

Símbolos de mantenimiento:



Observaciones

Absorvencia acústica media
BS5852 - EN1021 cigarette test
CAL117 - NFPA260