

Dibujo: DERBY			Acabado: TINTADO ANTIMANCHAS		
Composición ISO 1833-1977 100% PES			Peso ISO-DIS 30801 580,00 gr/m ²	Ancho ISO 3932-76 812,00 gr/m	140,00 cm.
Densidad UNE 40075-80 Urdimbre: 8,00	ISO 12945-2 Trama: 6,00	ISO 12947/1-4 Pilling Test: Grado 4	Martindale Resistencia a la abrasión - Fin Ensayo: 250.000		
Resistencia a la tracción EN ISO 13934-01 Urdimbre: 200,00 N Trama: 56,00 N			Resistencia a la costura EN ISO 13936-2 Urdimbre: 1,00 mm Trama: 1,00 mm		
Alargamiento a la rotura ISO-TC 38/SC8/WG2 Urdimbre: 60,00% Trama: 55,00%			Resistencia al rasgado ISO 13937/3 Urdimbre: 32,00 N Trama: 36,00 N		
Solidez al frote seco ISO 105-X12 Descarga: 4 Degradacion: 4			Solidez al frote humedo ISO 105-X12 Descarga: 4 Degradacion: 4		
Solidez al lavado ISO-105-C01:1989 Descarga: 4 Degradacion: 4			Encogimiento al lavado a 40 °C ISO-675-1979 Urdimbre: 1,00% Trama: 1,00 %		
Solidez al percloroetileno ISO-105-X05:1987 Descarga: 4 Degradacion: 4			Encogimiento al lavado en seco ISO-675-1979 Urdimbre: 1,00% Trama: 1,00 %		
Datos orientativos sin valor contractual.			Solidez a la luz UNE-EN ISO 105-B02 Degradacion: 4		

Uso recomendado:

- Tapicería
- Cortina

Símbolos de mantenimiento:



Observaciones

DATOS ORIENTATIVOS SIN VALOR CONTRACTUAL
British Standard – Cigarette Test (BS 5852)